Concrete Repair - Manutenzione per cemento

Un modo semplice di riparare le fratture e ancorare supporti nel cemento.

In 5 minuti la soluzione sicura con il massimo effetto estetico

Fratture e sbriciolamenti nelle pavimentazioni in cemento sono un potenziale rischio alla sicurezza. La riparazione tradizionale tramite società di servizi richiede attese e tempi applicativi fino a 24 ore. Con 3M™ Concrete Repair è possibile riparare in maniera semplice e rapida in pochi minuti, risparmiando tempo e denaro.

3M™ Concrete Repair – Per applicazioni su pavimentazioni in orizzontale

CARATTERISTICHE

- Il prodotto è autolivellante e consente di riempire buchi o fratture ed effettuare consolidamenti del cemento in soli 5 minuti. Già nei 15 minuti successivi l'area può essere utilizzata con passaggio di muletti.
- La riparazione è tenace senza rotture o ritiri.
- La formulazione uretanica consente la giusta flessibilità per compensare le dilatazioni tipiche del calcestruzzo.
- Il prodotto è sicuro e privo di solventi.
- La riparazione può essere effettuata da chiunque con normali pistole per silicone. Non richiede speciali interventi da personale qualificato.

COPERTURA APPROSSIMATIVA

Larghezza della frattura in mm	Profondità della frattura in mm	Lunghezza riparazione per cartuccia (cm)
6,4	6,4	180
12,7	6,4	91,4
19	6,4	61
25,4	6,4	45,7
6,4	12,7	91,4
12,7	12,7	45,7
19	12,7	27,4
25,4	12,7	18,3

Diametro del cordolo in mm	Lunghezza cordolo per cartuccia (cm)
1,6	7571
3,2	1905
6,4	481,6
9,5	207,3
12,7	115,8

PRODOTTO: DP-600

Contenuto	Caratteristiche	Work Life	Tempo di manipol.	Tempo indurim.	Confez.
Cartucce da 250 ml dotate di 2 ugelli di ricambio.	Base poliuretanica, grigio, autolivellante,per riparare pavimenti in cemento.	70 sec.	5 min.	60 min.	6 cartucce

APPLICAZIONI

- Riparazione di fratture, sbriciolamenti e consente consolidamenti di pavimenti in cemento armato.
- Inserimento e ancoraggio nel cemento di perni e fissaggi meccanici.
- Utilizzabile anche in ambienti ventilati o in esterno.

VELOCE E FACILE DA USARE- SUGGERIMENTI APPLICATIVI

- **Pulizia e preparazione delle superfici**
  Rimuovere con una spazzola asciutta e pulita eventuali sbriciolamenti del cemento. Le superfici devono essere pulite e asciutte.
- **Il prodotto applicato,** dopo 15 minuti può essere già carteggiato;
  E' verniciabile a distanza di un'ora dall'applicazione.
- **Suggerimenti applicativi**
  Il prodotto va applicato nella cavità partendo dal punto più profondo. La fluidità del prodotto consente l'autolivellamento e l'adesione sulle pareti della cavità entro un minuto dall'applicazione.

Nota importante:
Tutte le informazioni tecniche e le raccomandazioni indicate in questa brochure sono state determinate mediante metodi di prova standard. Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso,assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso. Eventuali reclami di merce difettosa devono essere notificati per iscritto; in ogni caso l'acquirente ha diritto solo alla sostituzione della quantità di prodotto che è stato provato essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato.

Adesivi e Nastri per l'Industria
3M Italia Spa
Via San Bovio 3
20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02 7035 3343
Fax: +39 02 7035 2262
website: www.mmm.com